

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Maxima

Maxima Maxifil Fix - Lepak za gipsane ploče 25kg

Cena: 890,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Namenjen je za lepljenje gips-kartonskih ploča. Odlikuje se jednostavnošću primene, izdašnošću, dobrim prijanjanjem, čvrstoćom, dužim otvorenim vremenom obrade.
Tip:	Lepak za gipsane ploče
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Temperatura rada:	Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne sme se koristiti ispod +5 °C.
Potrošnja:	≈ 2,5–5,0 kg/m ² , u zavisnosti od tipa lepljenja i površine na koju se GK ploča lepi.
Karakteristike:	• Lako umešavanje □ Vrlo lako nanošenje □ Dobra čvrstoća □ Dobra prionljivost □ Poboljšana adhezija na papir □ Dobra izdašnost □ Brzo postizanje završne čvrstoće
Priprema Podloge:	Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti, sredstava koja prave razdelni film (poput cementnog mleka, oplatnog ulja...) i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje i ostvarivanje pouzdane adhezije materijala sa podlogom. Prašinu i druge neprihvaćene labave delove i nečistoće uklonimo, usisamo ili odstranimo četkom. Pritisna čvrstoća podloge mora biti najmanje 1,5 Mpa (klasa II, EN 988-1).
Nanošenje:	MAXIFIL Fix od 25 kg dodati na ≈ 12,5 L vode i mešati ručnim mikserom, do stvaranja homogene mase bez grudvica. Otvoreno vreme iznosi oko 40 minuta. Zidne površine moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre lepljenja površine treba impregnirati odgovarajućim prajmerom. Na betonske i glatke površine naneti MAXIKRIL Contact, kod trošnih površina koristiti MAXIKRIL Hidrosol podlogu, a kod jako upijajućih MAXIKRIL Concetrate. MAXIFIL Fix nanositi po ivicama i po sredini GK ploče u obliku trake, kada je površina ravna. Ako je površina na koju se GK ploča postavlja neravna i potrebna je veća debljina lepka, MAXIFIL Fix nanositi na GK ploče tačkasto, u vidu „pogača“. Razmak između „pogača“ treba da bude oko 25 cm. U slučaju da su površine veoma neravne, iseći trake od GK ploča u širini od 100 mm, i lepiti ih vertikalno na zid. Ako površina nije nosivo sposobna uraditi dodatno tiplovanje traka. Na postavljene trake, nakon vezivanja lepka, vršiti tankoslojno lepljenje nanošenjem MAXIFIL-a Fix nazubljenim gleterom. Po završetku rada alat oprati vodom.
Dodatne Informacije:	12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija